
stomdevice

# ELITE MODEL

THIXOTROPIC

GESSO TIPO 3 PER MODELLI IN GENERE E ANTAGONISTI
TYPE 3 DENTAL STONE FOR ANTAGONISTS AND MODELS IN GENERAL
HARTGIPS , KLASSE 3, FÜR SITUATIONS- UND GEGENBISSMODELLE
PLÂTRE TYPE 3 POUR MODÈLES EN GÉNÉRAL ET D'ANTAGONISTES
YESO TIPO 3 PARA MODELOS EN GENERAL Y ANTAGONISTAS

| | |
|---|---|
| WATER / POWDER RATIO | 30 ml / 100 g |
| WORKING TIME | 7′ |
| SETTING TIME (VICAT)* | 12′ |
| SETTING EXPANSION 2h* | 0.04 % |
| COMPRESSIVE STRENGTH 1h* | 31 MPa |




Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos

Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración


Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

# ELITE MODEL FAST

THIXOTROPIC

GESSO RAPIDO TIPO 3 PER MODELLI IN GENERE E ANTAGONISTI
TYPE 3 FAST DENTAL STONE FOR ANTAGONISTS AND MODELS IN GENERAL
SCHNELLABBINDENDER HARTGIPS, KLASSE 3, FÜR SITUATIONS- UND GEGENBISSMODELLE
PLÂTRE RAPIDE TYPE 3 POUR MODÈLES EN GÉNÉRAL ET D'ANTAGONISTES
YESO RÁPIDO TIPO 3 PARA MODELOS EN GENERAL Y ANTAGONISTAS

| | |
|---|---|
| WATER / POWDER RATIO | 30 ml / 100 g |
| WORKING TIME | 4′ |
| SETTING TIME (VICAT)* | 8′ |
| SETTING EXPANSION 2h* | 0.1 % |
| COMPRESSIVE STRENGTH 1h* | 36 MPa |





# ELITE ARTI

THIXOTROPIC

GESSO TIPO 3 PER ARTICOLATORI
TYPE 3 ARTICULATING DENTAL STONE
ARTIKULATIONSGIPS, KLASSE 3
PLÂTRE TYPE 3 POUR ARTICULATEURS
YESO TIPO 3 PARA ARTICULADORES

| | |
|---|---|
| WATER / POWDER RATIO | 30 ml / 100 g |
| WORKING TIME | 3′ |
| SETTING TIME (VICAT)* | 5′ |
| SETTING EXPANSION 2h* | 0.02 % |
| COMPRESSIVE STRENGTH 1h* | 26 MPa |




Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

Miscelare per 60 secondi
Mix for 60 seconds
60 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60 secondes
Mezclar entro 60 segundos


Applicare sull'articolatore
Put on articulator
In den Artikulator einsetzen
Appliquer sur l'articulateur
Aplicar en el articulador

# ELITE ARTI FAST

THIXOTROPIC

GESSO RAPIDO TIPO 3 PER ARTICOLATORI
TYPE 3 FAST SETTING ARTICULATING DENTAL STONE
SCHNELLABBINDENDER ARTIKULATIONSGIPS, KLASSE 3
PLÂTRE RAPIDE TYPE 3 POUR ARTICULATEURS
YESO RÁPIDO TIPO 3 PARA ARTICULADORES

| | |
|---|---|
| WATER / POWDER RATIO | 30 ml / 100 g |
| WORKING TIME | 2′ |
| SETTING TIME (VICAT)* | 3′ |
| SETTING EXPANSION 2h* | 0.02 % |
| COMPRESSIVE STRENGTH 1h* | 26 MPa |





Miscelare per 45 secondi
Mix for 45 seconds
45 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 45 secondes
Mezclar entro 45 segundos

# ELITE ORTHO

THIXOTROPIC

GESSO TIPO 3 PER MODELLI IN ORTODONZIA
TYPE 3 DENTAL STONE FOR ORTHODONTIC MODELS
KFO GIPS, KLASSE 3
PLÂTRE TYPE 3 POUR MODÈLES EN ORTHODONTIE
YESO TIPO 3 PARA MODELOS, EN ORTODONCIA

| | |
|---|---|
| WATER / POWDER RATIO | 24 ml / 100 g |
| WORKING TIME | 7′ |
| SETTING TIME (VICAT)* | 14′ |
| SETTING EXPANSION 2h* | 0.04 % |
| COMPRESSIVE STRENGTH 1h* | 32 MPa |




Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos

Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

*testato in conformità alla / *test complies with / *Der Test erfüllt die Norm / *test conforme à la norme / *la prueba cumple con la norma: ISO 6873

IT - AVVERTENZA: Assicurarsi di disinfettare adeguatamente l'impronta prima di effettuare la colata. PRECAUZIONI: Tenere presente che durante l'indurimento il materiale miscelato può sviluppare un calore tale da causare ustioni cutanee. Non toccare il materiale durante l'indurimento. Garantire una ventilazione adeguata. Evitare la formazione di polvere e utilizzare protezioni respiratorie e per gli occhi. Indossare guanti per evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle. I tempi indicati possono variare in base alla temperatura ambientale e alla tecnica di miscelazione. Gesso per uso dentale. Il prodotto è sensibile all'umidità, conservare in luogo asciutto.
EN - WARNING: Be sure to properly disinfect the impression before pouring. PRECAUTIONS: Be aware that during hardening the mixed material may develop enough heat to cause dermal burns. Do not touch the material during hardening. Ensure adequate ventilation. Avoid dust formation and use respiratory and eye protection. Wear gloves to prevent prolonged or repeated skin contact. The times indicated may vary according to room temperature and mixing technique. Dental stone. This product is humidity-sensitive, store in a dry place.
DE - WARNUNG: Achten Sie darauf, den Abdruck vor dem Gießen ausreichend zu desinfizieren. VORSICHTSMASSNAHMEN: Beachten Sie, dass das gemischte Material beim Aushärten ausreichend Hitze entwickeln kann, um Verbrennungen der Haut zu verursachen. Berühren Sie das Material während des Aushärtens nicht. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Vermeiden Sie Staubbildung und benutzen Sie einen Atem- und Augenschutz. Benutzen Sie Handschuhe, um einen längeren oder wiederholten Hautkontakt zu vermeiden. Die angegebenen Zeiten können je nach Umgebungstemperatur und Anmischmethode abweichen. Gips für den dentalen Gebrauch. Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich, an einem trockenen Ort aufbewahren.
FR - AVERTISSEMENT : Veuillez à bien désinfecter l'empreinte avant le coulage. PRÉCAUTIONS : Veuillez noter que pendant le durcissement, le matériau mélangé peut générer une chaleur suffisante pour causer des brûlures cutanées. Ne touchez pas le matériau pendant le durcissement. Assurez une ventilation adéquate. Évitez la formation de poussière et utilisez des protections respiratoires et oculaires. Portez des gants pour éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. Les temps indiqués peuvent varier en fonction de la température ambiante et de la technique de mélange. Plâtre dentaire. Ce produit est sensible à l'humidité, conservez dans un endroit sec.
ES - ADVERTENCIA: asegurarse de desinfectar correctamente la impresión antes de colar. PRECAUCIONES: tener en cuenta que durante el fraguado el material mezclado puede calentarse lo suficiente como para producir quemaduras cutáneas. No toque el material durante el fraguado. Asegure una ventilación adecuada. Evite la formación de polvo y utilice protección ocular y respiratoria. Use guantes para evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. Los tiempos indicados pueden variar según la temperatura ambiente y la técnica de mezcla. Yeso dental. Este producto es sensible a la humedad, conservar en un lugar seco.

Zhermack
Dental

# ELITE DENTAL STONES

**type 4**

elite master

elite rock
thixotropic

elite rock fast
thixotropic

elite stone
thixotropic

elite stone fast
thixotropic

elite base

**type 3**

elite model
thixotropic

elite model fast
thixotropic

elite arti
thixotropic

elite arti fast
thixotropic

elite ortho
thixotropic

Zhermack S.p.A.
Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

09/19 - 1st Edition - 0109211


https://stomdevice.ru Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stonedevice


# ELITE MASTER

GESSO EXTRA DURO TIPO 4 RINFORZATO CON RESINA PER MONCONI IN PROTESI FISSA E IMPLANTOLOGIA
TYPE 4 EXTRA HARD RESIN REINFORCED DENTAL DIE STONE FOR FIXED PROSTHESIS AND IMPLANTS
SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR STUMPFMODELLE UND IMPLANTATARBEITEN
PLÂTRE EXTRA DUR TYPE 4 RENFORCÉ AVEC RÉSINE POUR MOIGNONS EN PROTHÈSE FIXE ET IMPLANTOLOGIE
YESO TIPO 4 EXTRA DURO REFORZADO CON RESINA PARA MUÑONES, EN PRÓTESIS FIJA E IMPLANTOLOGÍA


| | |
|---|---|
| WATER / POWDER RATIO | 21 ml / 100 g |
| WORKING TIME | 12′ |
| SETTING TIME (VICAT)* | 14′ |
| SETTING EXPANSION 2h* | 0.08 % |
| COMPRESSIVE STRENGTH 1h* | 50 MPa |





Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo




Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos




Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración





Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

# ELITE ROCK


THIXOTROPIC

GESSO EXTRA DURO TIPO 4 PER MONCONI IN PROTESI FISSA
TYPE 4 EXTRA HARD DENTAL DIE STONE FOR FIXED PROSTHESIS
SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR STUMPFMODELLE
PLÂTRE EXTRA DUR TYPE 4 POUR MOIGNONS EN PROTHÈSE FIXE
YESO EXTRA DURO TIPO 4 PARA MUÑONES, EN PRÓTESIS FIJAS


| | |
|---|---|
| WATER / POWDER RATIO | 20 ml / 100 g |
| WORKING TIME | 12′ |
| SETTING TIME (VICAT)* | 14′ |
| SETTING EXPANSION 2h* | 0.08 % |
| COMPRESSIVE STRENGTH 1h* | 52 MPa |





Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo




Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos




Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración





Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción


# ELITE ROCK FAST


THIXOTROPIC


GESSO RAPIDO EXTRA DURO TIPO 4 PER MONCONI IN PROTESI FISSA
TYPE 4 EXTRA HARD FAST DENTAL DIE STONE FOR FIXED PROSTHESIS
SCHNELLABBINDENDER SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR STUMPFMODELLE
PLÂTRE RAPIDE EXTRA DUR TYPE 4 POUR MOIGNONS EN PROTHÈSE FIXE
YESO RÁPIDO EXTRA DURO TIPO 4 PARA MUÑONES, EN PRÓTESIS FIJAS

| | |
|---|---|
| WATER / POWDER RATIO | 20 ml / 100 g |
| WORKING TIME | 5′ |
| SETTING TIME (VICAT)* | 9′ |
| SETTING EXPANSION 2h* | 0.08 % |
| COMPRESSIVE STRENGTH 1h* | 52 MPa |









# ELITE STONE


THIXOTROPIC


GESSO TIPO 4 PER MODELLI MASTER IN PROTESI RIMOVIBILE
TYPE 4 DENTAL DIE STONE FOR MASTER MODELS IN REMOVABLE PROSTHESIS
SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR HERAUSNEHMBARE PROTHESEN
PLÂTRE TYPE 4 POUR MODÈLES MASTER EN PROTHÈSE AMOVIBLE
YESO TIPO 4 PARA MODELOS MASTER EN PRÓTESIS REMOVIBLES

| | |
|---|---|
| WATER / POWDER RATIO | 25 ml / 100 g |
| WORKING TIME | 8′ |
| SETTING TIME (VICAT)* | 14′ |
| SETTING EXPANSION 2h* | 0.08 % |
| COMPRESSIVE STRENGTH 1h* | 42 MPa |









# ELITE STONE FAST

THIXOTROPIC

GESSO RAPIDO TIPO 4 PER MODELLI MASTER IN PROTESI RIMOVIBILE
TYPE 4 FAST DENTAL DIE STONE FOR MASTER MODELS IN REMOVABLE PROSTHESIS
SCHNELLABBINDENDER SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR HERAUSNEHMBARE PROTHESEN
PLÂTRE RAPIDE TYPE 4 POUR PROTHÈSE AMOVIBLE ET STELLITES
YESO RÁPIDO TIPO 4 PARA MODELOS MASTER EN PRÓTESIS REMOVIBLES


| | |
|---|---|
| WATER / POWDER RATIO | 25 ml / 100 g |
| WORKING TIME | 3′ 30″ |
| SETTING TIME (VICAT)* | 6′ |
| SETTING EXPANSION 2h* | 0.09 % |
| COMPRESSIVE STRENGTH 1h* | 42 MPa |













# ELITE BASE

GESSO TIPO 4 PER BASI
TYPE 4 DENTAL STONE FOR BASES
FLÜSSIGER SOCKELGIPS, KLASSE 4
PLÂTRE TYPE 4 POUR SOCLES
YESO TIPO 4 PARA BASES


| | |
|---|---|
| WATER / POWDER RATIO | 23 ml / 100 g |
| WORKING TIME | 5′ |
| SETTING TIME (VICAT)* | 18′ |
| SETTING EXPANSION 2h* | 0.05 % |
| COMPRESSIVE STRENGTH 1h* | 40 MPa |




Colare nello stampo per basi
Pour on the base-tray
Auf den Sockelträger gießen
Couler dans le porte-socles
Vaciar en el portazocalado




Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

*testato in conformità alla / *test complies with / *Der Test erfüllt die Norm / *test conforme à la norme / *la prueba cumple con la norma: **ISO 6873**

IT - AVVERTENZA: Assicurarsi di disinfettare adeguatamente l'impronta prima di effettuare la colata. PRECAUZIONI: Tenere presente che durante l'indurimento il materiale miscelato può sviluppare un calore tale da causare ustioni cutanee. Non toccare il materiale durante l'indurimento. Garantire una ventilazione adeguata. Evitare la formazione di polvere e utilizzare protezioni respiratorie e per gli occhi. Indossare guanti per evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle. I tempi indicati possono variare in base alla temperatura ambientale e alla tecnica di miscelazione. Gesso per uso dentale. Il prodotto è sensibile all'umidità, conservare in luogo asciutto.
EN - WARNING: Be sure to properly disinfect the impression before pouring. PRECAUTIONS: Be aware that during hardening the mixed material may develop enough heat to cause dermal burns. Do not touch the material during hardening. Ensure adequate ventilation. Avoid dust formation and use respiratory and eye protection. Wear gloves to prevent prolonged or repeated skin contact. The times indicated may vary according to room temperature and mixing technique. Dental stone. This product is humidity-sensitive, store in a dry place.
DE - WARNUNG: Achten Sie darauf, den Abdruck vor dem Gießen ordnungsgemäß zu desinfizieren. VORSICHTSMASSNAHMEN: Beachten Sie, dass das gemischte Material beim Aushärten ausreichend Hitze entwickeln kann, um Verbrennungen der Haut zu verursachen. Berühren Sie das Material während des Aushärtens nicht. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Vermeiden Sie Staubbildung und benutzen Sie einen Atem- und Augenschutz. Benutzen Sie Handschuhe, um einen längeren oder wiederholten Hautkontakt zu vermeiden. Die angegebenen Zeiten können je nach Umgebungstemperatur und Anmischverfahren abweichen. Gips für den dentalen Gebrauch. Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich, an einem trockenen Ort aufbewahren.
FR - AVERTISSEMENT : Veuillez soigneusement désinfecter l'empreinte avant de procéder au coulage. PRÉCAUTIONS : Veuillez noter que pendant le durcissement, le matériau mélangé peut générer suffisamment de chaleur pour provoquer des brûlures cutanées. Ne pas toucher le matériau pendant le durcissement. Assurer une ventilation adéquate. Éviter la formation de poussière et utiliser des protections respiratoires et oculaires. Porter des gants pour éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. Les temps indiqués peuvent varier en fonction de la température ambiante et de la technique de mélange. Plâtre dentaire. Ce produit est sensible à l'humidité, conserver dans un endroit sec.
ES - ADVERTENCIA: asegurarse de desinfectar correctamente la impresión antes de verter. PRECAUCIONES: Tenga en cuenta que durante el fraguado el material mezclado puede desarrollar el calor suficiente como para causar quemaduras cutáneas. No toque el material durante el fraguado. Asegure una ventilación adecuada. Evite la formación de polvo y utilice protección respiratoria y para los ojos. Use guantes para evitar el contacto cutáneo prolongado o repetido. Los tiempos indicados pueden variar según la temperatura ambiente y la técnica de mezcla. Yeso de uso dental. El producto es sensible a la humedad, consérvelo en lugar seco.

https://stonedevice.ru Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ